

TD TECNODAM



CATALOGO 2016

LASTRE IN GOMMA



TECNOLOGIA AL SERVIZIO DEL CLIENTE

- INDICE -

LASTRA CLOROSOLFONATA STANDARD

Pag. 2

**LASTRA CLOROSOLFONATA GRIGIA PER
COSTRUZIONI**

Pag. 3

LASTRA CLOROSOLFONATA SUPER

Pag. 4

LASTRE IN GOMMA

SCHEDA DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

Tecnodam

Lastra Clorosolfonata Standard

Polimero

CSM

Applicazione

CLOROSOLFONATA

CARATTERISTICHE

UNITA' DI
MISURA

METODO DI PROVA

VAL

TOLLERANZA

DUREZZA (H):

Sh.A3

ASTM D 2240

70

± 5

CARICO DI ROTTURA (CR)

MPa

ASTM D 412C

8

min.

ALLUNGAMENTO A ROTTURA (AR)

%

ASTM D 412C

170

min.

RESISTENZA ALLA LACERAZIONE

N/mm (.)

ASTM D 624B

25

min.

RESISTENZA ALL'ABRASIONE

mm3

DIN 53516

PESO SPECIFICO

g/cm3

DIN 53479

1,47

± 0,03

TEMPERATURE DI ESERCIZIO

In: Aria

°C

ASTM D 573

min:

-20

max:

+120

In: Olio

°C

ASTM D 471

min:

max:

+80

In: Acqua

°C

ASTM D 471

min:

max:

+100

CARATTERISTICHE GENERALI

Elasticità

Compressione

Abrasione

Fiamma

Carburanti

Ozono

BUONO

BUONO/SCARSO

BUONO/ECCELL

BUONO

SCARSO

BUONO



LASTRE IN GOMMA

SCHEDA DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

Tecnodam

Lastra Clorosolfonata Grigia Per Costruzioni

Polimero

Applicazione

CSM (HYPALON)

CLOSOLFONATA

CARATTERISTICHE

UNITA' DI MISURA

METODO DI PROVA

VAL

TOLLERANZA

DUREZZA (H):

Sh.A3

ASTM D 2240

65

± 5

CARICO DI ROTTURA (CR)

MPa

ASTM D 412C

8

min.

ALLUNGAMENTO A ROTTURA (AR)

%

ASTM D 412C

300

min.

RESISTENZA ALLA LACERAZIONE

N/mm (.)

ASTM D 624B

20

min.

RESISTENZA ALL'ABRASIONE

mm3

DIN 53516

PESO SPECIFICO

g/cm3

DIN 53479

1,50

± 0,03

TEMPERATURE DI ESERCIZIO

In: Aria

°C

ASTM D 573

min:

-20

max:

+120

In: Olio

°C

ASTM D 471

min:

max:

+80

In: Acqua

°C

ASTM D 471

min:

max:

+100

CARATTERISTICHE GENERALI

Elasticità

Compressione

Abrasione

Fiamma

Carburanti

Ozono

BUONO/SCARSO

SCARSO

BUONO

BUONO

SCARSO

BUONO



LASTRE IN GOMMA

SCHEDA DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

Tecnodam

Lastra Clorosolfonata Super

Polimero

CSM (HYPALON)

Applicazione

CLOROSOLFONATA

CARATTERISTICHE

UNITA' DI MISURA

METODO DI PROVA

VAL

TOLLERANZA

DUREZZA (H):

Sh.A3

ASTM D 2240

60

± 5

CARICO DI ROTTURA (CR)

MPa

ASTM D 412C

15

min.

ALLUNGAMENTO A ROTTURA (AR)

%

ASTM D 412C

300

min.

RESISTENZA ALLA LACERAZIONE

N/mm (.)

ASTM D 624B

30

min.

RESISTENZA ALL'ABRASIONE

mm3

DIN 53516

PESO SPECIFICO

g/cm3

DIN 53479

1,43

± 0,03

TEMPERATURE DI ESERCIZIO

In: Aria

°C

ASTM D 573

min:

-20

max:

+120

In: Olio

°C

ASTM D 471

min:

max:

+80

In: Acqua

°C

ASTM D 471

min:

max:

+100

CARATTERISTICHE GENERALI

Elasticità

Compressione

Abrasione

Fiamma

Carburanti

Ozono

BUONO/SCARSO

BUONO

BUONO

BUONO

SCARSO

BUONO



TD TECNODAM



WWW.TECNODAM.COM

TECNODAM S.R.L.

Via Marecchiese 1350, 47822 Sant'Ermite di Santarcangelo di Romagna, Rimini

Tel 0541 750982 - Fax 0541 757210 - info@tecnodam.com