

TD TECNODAM



CATALOGO 2016

LASTRE IN GOMMA



TECNOLOGIA AL SERVIZIO DEL CLIENTE

LASTRE IN GOMMA

SCHEDA DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

Tecnodam

Lastra in Butile

Polimero

IIR (BUTILE)

Applicazione

BUTILICA

CARATTERISTICHE

UNITA' DI MISURA

METODO DI PROVA

VAL

TOLLERANZA

DUREZZA (H):

Sh.A3

ASTM D 2240

60

± 5

CARICO DI ROTTURA (CR)

MPa

ASTM D 412C

7

min.

ALLUNGAMENTO A ROTTURA (AR)

%

ASTM D 412C

400

min.

RESISTENZA ALLA LACERAZIONE

N/mm (.)

ASTM D 624B

15

min.

RESISTENZA ALL'ABRASIONE

mm3

DIN 53516

PESO SPECIFICO

g/cm3

DIN 53479

1,32

± 0,03

TEMPERATURE DI ESERCIZIO

In: Aria

°C

ASTM D 573

min:

-30

max:

+110

In: Olio

°C

ASTM D 471

min:

max:

In: Acqua

°C

ASTM D 471

min:

max:

+100

CARATTERISTICHE GENERALI

Elasticità

Compressione

Abrasione

Fiamma

Carburanti

Ozono

NON IDONEO

BUONO/SCARSO

BUONO/SCARSO

SCARSO

SCARSO

SCARSO



TD TECNODAM



WWW.TECNODAM.COM

TECNODAM S.R.L.

Via Marecchiese 1350, 47822 Sant'Ermite di Santarcangelo di Romagna, Rimini

Tel 0541 750982 - Fax 0541 757210 - info@tecnodam.com